



kamenná mozaika DUNIN

MONTÁŽNY NÁVOD, POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

NÁVOD URČENÝ PRE ZÁKAZNÍKA – PROSÍM ODOVZDAJTE PRI PREVZATÍ TOVARU

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili **kamenné mozaiky DUNIN** a dávame Vám do pozornosti montážny návod a odporúčania pre ošetrovanie. Využitie návodov a odporúčaní výrobcu je tiež podmienkou a základom na eventuálnu reklamáciu produktu. Pri výbere mozaiky je potrebné zvážiť nielen farbu a vzor, ale v prvom rade aj úžitkové vlastnosti a použiť mozaiku v súlade s jej určením. Akákoľvek práca spojená s montážou mozaiky by mala byť zverená kvalifikovanému odborníkovi, pracujúcemu v súlade so všeobecnými stavebnými pravidlami. **Pred aplikáciou mozaiky je nutné sa presvedčiť, že zakúpený tovar má zodpovedajúcu kvalitu, rozmer a odtieň. Po nalepení produktu nie je možná reklamácia z týchto dôvodov.**

REZANIE mozaiky

1. Kamenné mozaiky DUNIN sú vyprodukované z prírodného kameňa, tj. onyx, mramor, travertín, emperador, kvarcit a riečny kameň.
2. Rezanie kociek kamennej mozaiky vyžaduje použitie profesionálneho náradia na rezanie kameňa.
3. Okrúhle otvory sa musia vykonať s pomocou diamantového vrtáku na prírodný kameň.
4. Rezanie kociek kamennej mozaiky v domácich podmienkach nie je jednoduché. Odporúčame položiť vzory tak, aby nebolo potrebné rezať jednotlivé kocky.

LEPENIE mozaiky

1. Kamennú mozaiku je nutné lepiť bielym, elastickým lepidlom, určeným na lepenie kamenných produktov.
2. Pred prilepením jednotlivých plátov je nevyhnutné pripraviť podklad tak, aby bol čistý, rovný a stabilný.
3. Plát mozaiky uchopíme do dvoch rúk, priložíme na stenu a pritlačíme do rozotreného lepidla. Jednotlivé pláty sa oddeľia tzv. krížikmi.
4. Lepidlo sa nanáša s pomocou zubatej špachtle (hrúbka lepidla podľa návodu producenta lepidla) tak, aby po jej nanesení po povrchu lepidla nezostali paralelné ryhy. Mozaika sa lepí na čerstvo nalepené lepidlo, s rovnomerným tlakom na všetky miesta.
5. Miesta kontaktu mozaiky, ako sú rohy, spoje stien a podláh sa musia vyplniť elastickým materiálom, napr. silikónom. Taktiež je možné použiť spájacie profily. Silikónom sa musia vyplniť také miesta montáže elementov (napr. baterii), ktoré prerušia plochu mozaiky. Dilatačné špáry musia byť umiestnené rovnako s dilatáciami v podloží. V prípade montáže mozaiky na veľkých plochách sa musia použiť dilatačné profily.
POZOR: používať iba neutrálny silikón určený pre prírodný kameň!!!
6. Po ukončení práce odstráňte prebytočné lepidlo z povrchu mozaiky a taktiež z náradia i rúk. V prípade zaschnutia lepidla na povrchu mozaiky, je nutné zašpínový povrch očistiť. Veľmi prísne dbať o čistotu hlavne u série ZEN s drsným povrchom.
7. Nepoužívajte bodové lepenie.
8. Nalepená mozaika sa musí nechať vyschnúť 24hod.

ŠPÁROVANIE mozaiky

1. Pred špárovaním bielej mozaiky odporúčame test špárovky na malom povrchu kameňa, aby sme zabránili prípadnému prefarbeniu mozaiky.
POZOR: Pred špárovaním kamennej mozaiky odporúčame kameň naimpregnovať, aby špárovka nazafarbila kameň. Farebné špárovky intenzívnej farby môžu zmeniť odtieň bledých kameňov.
2. Používajte špárovky určené na kamenné mozaiky.
POZOR: Kamenné mozaiky TRAVERTINE BRICK/ROCK, DARK BRICK a WHITE DOME sa môžu ukladať aj bezšpárovo. Štrbiny medzi kockami zostanú odspodu vyplnené lepidlom, na ktorom sú položené jednotlivé plastre. U iných mozaík nepoužívajte ukladanie bez špáry, čiže „na kontakt“.
3. Špárujte za pomoci gumového hladidla. Riadte sa inštrukciami uvedenými na obale špárovacieho materiálu.
4. Špárovať možno buď do úrovne povrchu mozaiky, alebo môžeme špárovku čiastočne vybrať pod úroveň povrchu. Odporúčame pri tom použiť mokrú handru, pomocou ktorej zotrieme nadbytok špárovacieho materiálu.
5. Po zašpárovaní očistíme povrch čistou hubkou a vodou. Nepoužívať 24 hodín do úplného vyschnutia.

IMPREGNÁCIA mozaiky

1. Ochranná impregnácia: za účelom ochrany kameňa odporúčame naimpregnovať mozaiku prostriedkami dostupnými na trhu, určenými na prírodný kameň.
2. Pred použitím impregnatu musí byť povrch kameňa očistený a odmastený.
3. Postupujte podľa pokynov výrobcu impregnatu, často sa odporúča opakovaná impregnácia po nejakom období.

ČISTENIE mozaiky

Na pravidelné čistenie používajte prostriedky odporúčané na prírodný kameň, v každom prípade **neutrálne** - kyslé alebo zásadité by mohli poškodiť alebo odfarbiť povrch kameňa.

Rozdiely v odtieňoch a rozmeroch plátů

Kamenné mozaiky sú vyrábané z prírodnej suroviny, preto hrúbka alebo rozmer kameňa sa môže mierne líšiť (tolerancia od rozmerov z katalógu môže byť ± 2 mm). Vyššie spomínané vlastnosti nie sú dôvodom na reklamáciu. Je nutné mať na pamäti, aby sa mozaika použitá v jednej miestnosti objednávala vždy v jednej sérii. **Pred aplikáciou mozaiky je nutné sa presvedčiť, že zakúpené množstvo elementov má zodpovedajúcu akosť, rozmer a odtieň. Nedodržanie vyššie vymenovaných podmienok nie je dôvodom na reklamáciu!**