



keramická mozaika DUNIN

MONTÁŽNY NÁVOD, POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

NÁVOD URČENÝ PRE ZÁKAZNÍKA – PROSÍM ODOVZDAJTE PRI PREVZATÍ TOVARU

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili **mozaiku DUNIN** a dávame Vám do pozornosti montážny návod a odporúčania pre konzerváciu. Využitie návodov a odporúčaní výrobcu je tiež podmienkou a základom na eventuálnu reklamáciu produktu. Pri výbere mozaiky je potrebné zvážiť nielen farbu a vzor, ale v prvom rade aj úžitkové vlastnosti a použiť mozaiku v súlade s jej určením. Akákoľvek práca spojená s montážou mozaiky by mala byť zverená kvalifikovanému odborníkovi, pracujúcemu v súlade so všeobecnými stavebnými pravidlami. **Pred aplikáciou mozaiky je nutné sa presvedčiť, že zakúpený tovar má zodpovedajúcu kvalitu, rozmer a odtieň. Po nalepení produktu nie je možná reklamácia z týchto dôvodov.**

REZANIE MOZAIKY

1. Keramické mozaiky sú vyprodukované z glazovanej keramiky.
2. Kocky keramickej mozaiky je možné rezať uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom, alebo rezačkou a následne štiepacími kliešťami.
3. Rezanie kociek keramickej mozaiky v domácich podmienkach nie je jednoduché. Odporúčame položiť vzory tak, aby nebolo potrebné rezať jednotlivé kocky.

LEPENIE mozaiky

1. Keramická mozaika sa lepí bielym, elastickým jemnozrnným lepidlom, určeným na lepenie keramiky.
2. Pred prilepením jednotlivých plátov je nevyhnutné pripraviť podklad tak, aby bol čistý, rovný a stabilný.
3. Zubatým hladidlom rovnomerne rozotrieme lepidlo na podklad. Maximálna dĺžka zubov je 3mm.
4. Plát mozaiky uchopíme do dvoch rúk, priložíme na stenu a pritlačíme do rozotreného lepidla. Jednotlivé pláty sa oddelia tzv. krížikmi.
5. Prebytočné lepidlo odstránime z povrchu mozaiky a tiež z náradia a rúk. Zvyšky lepidla nesmú zostať na mozaike. V prípade zaschnutia lepidla sa musí lepidlo odstrániť jedine mechanicky.
6. Nelepiť bodovo!
7. Prilepenú mozaiku je potrebné nechať 24 hodín vyschnúť.

ŠPÁROVANIE mozaiky

1. Ku špárovaniu mozaiky je možné pristúpiť najskôr 24 hodín po prilepení mozaiky k povrchu.
2. Používajte iba jemnozrnné špárovky určené na keramické obklady.
3. Špárujeme pomocou gumového hladidla. Riadime sa inštrukciami a parametrami na obale špárovacieho materiálu.
4. Špárovať môžeme presne do úrovne povrchu mozaiky, alebo môžeme špárovku čiastočne vybrať z medzery. Keramickú mozaiku nie je možné ukladať bez špáry, t.j. „na kontakt“.
5. Po prilepení očistíme čistou hubkou a vodou. Nepoužívame 24 hodín až do úplného vyschnutia. Pred čistením je potrebné uistiť sa, či sa na hubke nenachádzajú zrnká piesku, alebo cementu, ktoré by mohli porysovať povrch mozaiky.

OŠETROVANIE mozaiky

1. Na správne ošetrovanie keramickej mozaiky sa musia používať LEN produkty určené pre keramické glazované povrchy v súlade s ich návodom. **POZOR:** Nezodpovedajúce chemické čistiace prostriedky sa nesmú používať.
2. **Čistenie povrchu:** keramickú mozaiku je možné čistiť iba pomocou hladkého, nerysujúceho materiálu. Zabráňte pri tom, aby zvyšky čistiacich prostriedkov zaschli na povrchu mozaiky.
POZOR: Na čistenie mozaiky nepoužívať čistiace prostriedky obsahujúce **chlór**. Môžu zničiť povrch keramickej mozaiky.
POZOR: Keramická mozaika je glazovaná, preto sa neodporúča používať ju v miestach bezprostredne vystavovaných pôsobeniu vody, napr. mokré sauny, fontány. Nebezpečenstvo pošmyknutia sa!
POZOR: Z dôvodu nízkej mechanickej odolnosti povrchu glazovaných keramických mozaík sa neodporúča pokladať takúto mozaiku na podlahu. Keramická mozaika je určená hlavne na steny vo vnútri budov.

Rozdiely v odtieňoch a rozmeroch dielikov mozaiky

Keramická mozaika je produkovaná z prírodnej suroviny, z toho dôvodu hrúbka a veľkosť kovu môže byť rozdielna (tolerancia od rozmerov udávaných v katalógu môže byť ± 2 mm). Vyššie uvedené vlastnosti a okolnosti nie sú preto dôvodom na reklamáciu výrobku. Je nutné mať na pamäti, aby sa mozaika určená do jednej miestnosti vždy objednávala v jednej sérii. **Pred aplikáciou mozaiky je nutné sa presvedčiť, že zakúpené množstvo elementov má zodpovedajúcu akosť, rozmer a odtieň. Nedodržanie vyššie vymenovaných podmienok nie je dôvodom na reklamáciu.**